



**BOLETIN TÉCNICO**  
**CÓD. 501**

Boletim Nº: 002  
Pág: 1 de 2  
**Datas**  
Emissão: 07/2010  
Revisão: 01/2013  
Rev. Nº: 01

**01 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E DO PRODUTO**

**EMPRESA:** SINALEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E IRELI  
**ENDEREÇO** Rua: Icó nº370 - CEP-07232078-Cidade industrial Satélite Cumbica- SP, BRASIL  
**TELEFONE:** +55 11 2446-2200 Número de fax: +55 11 2967-5227.  
**EMAIL:** sinalex@hotmail.com.br  
**INFORMAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA:** Telefone/ +55 11 2446-2200.

**TINTAS DECORATIVAS**

**02 – DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

A nova fórmula de Sinalex Zero permite que o ambiente fique Sem Cheiro logo após aplicação, é ideal para quem não gosta daquele cheiro forte dos esmaltes a base de solvente. Sua Nova Formula oferece uma secagem mais rápida, um acabamento excelente e uma nova tecnologia que permite pintar e fechar a porta no mesmo dia, após 6 horas da aplicação da ultima demão, garantindo um excelente resultado na pintura (a porta deve estar livre de defeitos tais como: atrito, pontos de pressão ou esforço físico/mecânico).

**03 - Classificação**

Produto classificado conforme norma NBR 11.702 de 07/2010 - Tipo: 4.2.2.1.

**04 - Indicação**

Indicado para aplicação em superfícies internas e externas de madeiras, metais, aço galvanizado e alumínio.

**05 - Diferenciais**

Reduzimos ainda o COV, quantidade de compostos orgânicos voláteis que são emitidos para a atmosfera, ajudando a preservar o meio ambiente. Além de todos os benefícios o esmalte base água Sinalex Zero não amarela em ambientes internos e externos, possui durabilidade de 10 anos, diluição e limpeza das ferramentas com água, dispensando o uso de aguarrás e tornando o processo mais fácil.

**06 - Propriedades físico-químicas**

**Cor:** Conforme catálogo de cores  
**Viscosidade:** 89 - 96 UK  
**Brilho (@60°):** 75 - 90 UB  
**Peso específico:** 1,014 – 1,222g/cm<sup>3</sup>  
**Sólidos/Volume:** 31,7 – 36,7%  
**VOC (compostos orgânicos voláteis):** 9,73 g/L  
**Sólidos/Peso:** 33,8 – 47,7%

BT-002	<b>Datas</b>	<b>Emissão: 07/2010</b>	<b>Revisão:</b> 01/2013	<b>Nº Rev.:</b> 01
--------	--------------	-------------------------	-------------------------	--------------------



**BOLETIN TÉCNICO**  
**CÓD. 501**

Boletim Nº: 002  
Pág: 2 de 2  
**Datas**  
Emissão: 07/2010  
Revisão: 01/2013  
Rev. Nº: 01

**Ponto de fulgor:** > 100 ° C

**07 - Informações técnicas**

**Composição:** Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

**Prazo de validade:** 24 meses

**Embalagem:** 3,2L e 800 ml

**Informações Toxicológicas:** Baixa toxicidade

**08 - Dados de aplicação**

**Diluyente:** Água

**Diluição:** diluir com 10% de água (Para aplicação com revólver, diluir com 20%).

**Rendimento:** Até 67 m<sup>2</sup>/galão/demão

**Nº de Demãos:** Normalmente 2 demãos são suficientes para a cobertura adequada, porém dependendo do tipo, estado da superfície e da cor utilizada, poderá ser necessário mais.

**Acessórios de Pintura:** Rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma, pincel de cerdas macias ou revólver.

**Limpeza:** Limpe as ferramentas com água e sabão.

**Secagem:** 30 minutos

**Entre demãos:** 2 horas

**Final:** 6 horas

**Recomendações:** Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

**09 - Limitação de Responsabilidade**

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Sinalex indústria e comércio de sinalização viária e ireli sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2013

**Observações**

Os testes foram realizados em laboratório, aplicados conforme especificação (realizados os testes após sete dias de aplicação da tinta), respeitando todos os itens, e servem como orientação.

As informações expressas neste boletim são apenas orientações. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O cliente deve observar os procedimentos e normas existentes. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC (11) 2446-2200 ou o site [www.sinalex.com.br](http://www.sinalex.com.br).

BT-002	<b>Datas</b>	<b>Emissão: 07/2010</b>	<b>Revisão: 01/2013</b>	<b>Nº Rev.: 01</b>
--------	--------------	-------------------------	-------------------------	--------------------